



Technisches Merkblatt

2K Aktivgrund für Beton, farblos

Artikelnummer:	40-0200-000	19-0160-000	Pulverhärter Perkadox CH-50X
		19-0160-100	Pulverhärter Peroxan BP-50 W+

Produktcharakteristik: 2 Komponenten Aktivgrund für Beton

Einsatzgebiet: Speziell formulierter, lösemittelfreier 2K Primer für Betonuntergründe mit sehr guter Haftkraft zum Beton, sowie zur später folgenden Markierung mit Kaltplastik oder Kaltspritzplastik. Sehr ergiebig.

Die Haftung der Basler Lacke AG ist nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.basler-lacke.ch publiziert sind und den integrierenden Bestandteil jeder Lieferung bilden, beschränkt und teilweise ausgeschlossen. Zudem wird die Haftung für jede Art von Schäden, welche sich daraus ergeben könnten, dass sich ein Produkt für eine bestimmte Anwendung als ungeeignet erweisen sollte, im gesetzlich zulässigen Rahmen wegbedungen.

Die Eignung der Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Verarbeitungsart wird weder zugesichert, noch gewährleistet. Sie ist daher in jedem Fall vom Besteller, durch auf seine Betriebsverhältnisse abgestimmte, individuelle Tests, vorweg zu prüfen.

Techn. Angaben:	Bindemittelart:	Epoxidharze
	Dichte:	0.96 g/cm ³
	Lieferviskosität:	14 - 18 s DIN4
	Festkörpergehalt:	100%
	VOC Anteil:	ca. 0 %
	Mischungsverhältnis:	100 : 3 Pulverhärter (19-0160-000/100)

Verarbeitungshinweise: Die Lufttemperatur darf 5°C nicht unterschreiten und die rel. Luftfeuchtigkeit darf max. 75% hoch sein.
Die Untergrundtemperatur muss min. 3°C über dem Taupunkt liegen und darf max. 45°C betragen.

Vor der Applikation empfehlen wir, den Primer kurz aufzurühren oder aufzuschütteln.

Verwendung als Beton-Primer:

Zugabe von 3% Härter. Der Härter ist maschinell gut einzurühren. Der vorgemischte Primer sollte am gleichen Tag verwendet werden. Der Härter dient nicht zur alleinigen Aushärtung des Primers, sondern unterstützt die Aushärtung der im zweiten Arbeitsgang aufgetragenen Kalt-(spritz)plastik zusammen mit dem Primer.

Applikation:

Spritzauftrag, Rolle, Pinsel

Der Primer soll gleichmässig in dünner Schicht aufgetragen werden. Pfützenbildung ist zu vermeiden.

Nach kurzer Antrocknungsphase des Primers kann 2K Kaltplastik oder Kaltspritzplastik direkt appliziert werden.

Achtung:

Bei Unterbrüchen müssen Arbeitsgeräte, die mit gemischtem Material in Berührung gekommen sind, sofort gründlich gereinigt werden. (Verdüner S 18-0410-000)

Nie 2K Aktivgrund mit lösemittelhaltigen Verdünnern vermischen!!

(Trocknungsinhibierung, Verlust der guten Haftbrückeneigenschaften)

Unbedingt das Produkt dünn-schichtig applizieren!



2K Aktivgrund für Beton, farblos

Untergrundbeschaffenheit: Beton, der Betonuntergrund sollte mindestens 4 Wochen liegen. Die oberflächliche Sinterschicht muss mechanisch entfernt oder mit Hochdruckwasserstrahl abgetragen werden.
Der Untergrund muss sauber (schmutz- und russfrei) sein.

Allgemeine Hinweise: Verbrauch: 100 - 150 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
Standardgebinde: 10 kg (Aktivgrund)
0,08 / 25 kg (Härter)

Kennzeichnung: Flammpunkt: 10 °C
Gefahrgutklasse RID/ADR: 3 (UN 1263)
Verpackungsgruppe: II
Entsorgung: Entsprechend den nationalen gesetzlichen Vorschriften

Haltbarkeit: 6 Monate ab Auslieferung bei + 10°C - + 25° C in ungeöffnetem Originalgebinde.
