

Technisches Merkblatt

BascoPhalt Reparaturmörtel,

Artikelnummer:	44-9050-290	BascoPhalt Reparaturmörtel asphaltsschwarz (Set aus A- und B-Komponente)
-----------------------	-------------	---

Produktcharakteristik:	BascoPhalt ist ein lösemittelfreier, hochgefüllter 2K-Ausgleichs- und Reparaturmörtel auf Methylmethacrylatharzbasis. Die Aushärtung erfolgt über die Mischung des Harzes mit dem speziell aktivierten Füllstoffgemisch.	
-------------------------------	--	--

Einsatzgebiet:	Füll-, Ausgleichs-, oder Reparaturmörtel für Asphaltbeton oder Gussasphaltbeläge. Reprofilierung von Belägen unter Bodenbeschichtungen oder Markierungen.	
-----------------------	---	--

Die Haftung der Basler Lacke AG ist nach den Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, welche unter www.basler-lacke.ch publiziert sind und den integrierenden Bestandteil jeder Lieferung bilden, beschränkt und teilweise ausgeschlossen. Zudem wird die Haftung für jede Art von Schäden, welche sich daraus ergeben könnten, dass sich ein Produkt für eine bestimmte Anwendung als ungeeignet erweisen sollte, im gesetzlich zulässigen Rahmen wegbedungen.

Die Eignung der Produkte für einen bestimmten Anwendungszweck oder eine bestimmte Verarbeitungsart wird weder zugesichert, noch gewährleistet. Sie ist daher in jedem Fall vom Besteller, durch auf seine Betriebsverhältnisse abgestimmte, individuelle Tests, vorweg zu prüfen.

Techn. Angaben:	Bindemittelart:	reaktive Methacrylatharze
	Dichte:	ca. 2.25 g/cm ³
	Festkörpergehalt:	100%
	VOC Anteil:	ca. 0 %
	Mischungsverhältnis:	9 : 1 (Set aus Pulver- und Harzkomponente)
	Topfzeit:	ca. 15 Minute(n) (temperaturabhängig)

Verarbeitungshinweise:	<p>Die Lufttemperatur darf 5°C nicht unterschreiten und die rel. Luftfeuchtigkeit darf max. 75% hoch sein. Die Untergrundtemperatur muss min. 3°C über dem Taupunkt liegen und darf max. 35°C betragen.</p> <p>Lieferform: 10 kg Kombinationspackung (separates Blechgebilde mit Harzkomponente innenliegend) Das Produkt darf nicht kälter als + 3°C sein. Die Harzkomponente kurz schütteln und vollständig dem Pulvergemisch zugeben. Anschliessend mit einem mechanischen Rührwerk gründlich aufmischen (ca. 3 Min.) und sofort verarbeiten. Achtung: Es muss kein separater Härter zugegeben werden!</p> <p>Die Verarbeitung erfolgt mit Kelle, Traufel oder Schaufel. Bei Schichtstärken über 5 cm ist ein mehrlagiger Einbau empfehlenswert. Kontaktflächen sollten vor dem Einbau des Mörtels grundiert werden. (basler- Betonaktivgrund, Art-Nr. 40-0200-000)</p> <p>Arbeitsgeräte direkt nach Beendigung der Arbeiten reinigen, (z.B. mit Signalin-Verdünner S, Art.-Nr. 19-0410-000)</p>
-------------------------------	---

BascoPhalt Reparaturmörtel,

Untergrundbeschaffenheit: Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub-, öl- und fettfrei sein.

Allgemeine Hinweise:

Materialverbrauch:	ca. 2,1 kg / m ² pro mm Schichtstärke
Begeh- /Überarbeitbar:	ca. 1 Std.
Aushärtungszeit:	ca. 3 Std.
Standardgebinde:	10 kg Set Bestehend aus 9 kg Pulvermischung und 1 kg Harzkomponente
Zubehör:	18-0410-000 Verdünner S zum Spülen und Reinigen 40-0200-000 Aktivgrund für Beton

Kennzeichnung:

Flammpunkt:	n.a. °C
Gefahrgutklasse RID/ADR:	kein Gefahrgut (UN n.a.)
Verpackungsgruppe:	n.a.
Entsorgung:	Entsprechend den nationalen gesetzlichen Vorschriften

Haltbarkeit: Lagerung: Die Produkte in der Originalverpackung kühl, trocken, frostfrei und verschlossen lagern. Warme Lagerorte (> 30°C) sollten auch kurzfristig, beispielsweise auf der Baustelle vermieden werden. Daher die Produkte weder direkter Sonnenbestrahlung aussetzen, noch im Auto lagern. Ungeöffnet sind sie min. 6 Monate haltbar. Die Gebinde nach Teilentnahme wieder dicht verschließen.
